


Bravan 60x30

Vezelcementleien

De leien BRAVAN® zijn NT geperste vezelcementleien, bestemd voor het bedekken van hellende daken. De leien hebben een gestructureerd oppervlak en «gebroken» boorden.

De BRAVAN® leien zijn conform aan de norm EN492, en vallen binnen de Euroklasse A2-s1,d0 (brandklasse). Alle BRAVAN® leien krijgen aan de zichtzijde een in de massa gekleurde slijtlaag (afwerking 1), waarna voor- en achterzijde een licht gepigmenteerde primer bekomen (afwerking 2). Vervolgens worden de voorzijde en de boorden gespoten met een synthetische acrylaathars die de eindkleur bepaalt (afwerking 3).



Tenslotte wordt de achterzijde voorzien van een waslaag voor een eenvoudige verwerking. Versterkt door geselecteerde vezels maakt dit totale proces onze leien uniek in de wereld van bouwmaterialen.

Volwaardige Garantie

Onze leien hebben een waarborg van 30 jaar op de fysieke eigenschappen op het vlak van waterabsorptie, vorstweerstand en breuksterkte, en 15 jaar op het homogene behoud van de kleur.

Natuurlijke Ingrediënten

Samengesteld uit Portland cement, minerale vulstoffen, houtvezels, organische vezels... en niet te vergeten een scheut water, zijn Swisspearl vezelcement leien uit louter natuurlijke ingrediënten opgebouwd.

Kleuren

Donkergrijs



Bravan 60x30

Specificaties

Breedte	mm	300
Lengte	mm	600
Dikte	mm	4
Gewicht/stuk	kg	1,50
Bundel	stks.	10

Overlap

	cm	9
Latafstand/cm	cm	25,50
Stuks/m ²	m ²	12,90

Overlap

	cm	11
Latafstand/cm	cm	24,50
Stuks/m ²	m ²	14,00

Fysische Eigenschappen

Densiteit	kg/m ³	ca 1800
Plaatype		NT

Mechanische Eigenschappen

$u \leq 350$ u/mm	Nm/m	≥ 30
$350 < u \leq 450$ u/mm	Nm/m	≥ 40
$450 < u \leq 600$ u/mm	Nm/m	≥ 45
$600 < u \leq 850$ u/mm	Nm/m	≥ 55
Brandklasse		Klasse A2-s1, d0
Toleranties lengte, breedte	mm	± 3
Toleranties dikte	%	+25/-10 nominale waarde
	mm	+1,0/-0,4 nominale waarde
Duurzaamheid - water 60 °C (56 dagen)		$R_1 \geq 0.75$
Duurzaamheid - onderdompeling in water tot verzadiging / droog (50 cycli)		$R_1 \geq 0.75$
Duurzaamheid - vorst-dooi (100 cycles -20 °C/+20 °C)		$R_1 \geq 0.75$
Duurzaamheid - warmte (70 °C) – regen (50 cycli)		geen scheuren
Warmtegeleiding	W/m K	0,3 - 0,4

Bravan 60x30

Samenstelling

Portland cement, type CEM 1	%	75,5 - 78,5
Minerale vulstoffen (kalk)	%	16
Cellulose	%	3.5
PVA	%	2

Certificaties

ATG

Norm vezelcementleien	NBN EN 492
Kwaliteitsmanagementsysteem	ISO 9001
Milieumanagementsysteem	ISO 14001
Europese Verordening Bouwproducten	nr. 305/2011/EU, RPC
Environmental Product Declaration	EPD-CEM-2012211-E/ ISO 14025