

Asennusohje

Swisspearl Permabase -Rappauksen aluslevy julkisivuihin



Sisällysluettelo

Asentajan muistilista	3
Tuotekuvaus	4
Varastointi	6
Järjestelmäkuvaus	7
Rankajako ja kiinnitys	8
Kiinnitysetäisyydet ja levyjen asennus	9
Levyjako ja rappauksen kulmavahvikkeet	11
Liikuntasauma	12
Läpivientidetelji	12
Alareuna	13
Räystääliittymä	14
Ikkunaliittymä, pystyleikkaus	15
Ikkunaliittymä, vaakaleikkaus	16
Ohuttiilet, luonnonkivet ja keraaminen laatoitus	17
Työstö ja käsittely	18
Julkisivun pesu	19

Asentajan muistilista

1. Sadesuojaa Permabase-levyt heti tavaran saapuessa työmaalle (kuiva tasainen alusta, pakkausmuovit pois ja tilalle sadesuojaksi katos tai pressu, jonka alta ylimääräinen kosteus pääsee tuulettumaan). Älä asenna märkiä levyjä.
2. Permabase-levyt asennetaan aina tuulettuvana rakenteena, levyn takana pystysuuntainen tuuletusrako, joka on avoin sekä levytyksen ala- että yläreunasta $>200 \text{ cm}^2/\text{m}$. Levytyksen yläreunassa vesipellitykset ja räystäsrakenteet estämässä sateen pääsyn rappauslevytyksen taakse.
3. Noudata kohteen rakennesuunnittelijan laskelmia ranka- ja kiinnikejaoksi. Huomioi myös rakenteelliset liikuntasaumamat.
4. Käytä metallirangoilla aina Permabase-rankanauhaa rangan ja levyn välissä. Metallirankojen max. pituus 3 000 mm, ja viereisten pystyrankojen limitys toisiinsa nähden n. $\frac{1}{2}$ -rangan mitan verran (ei koske puurankaa).
5. Asenna levyt vaakasuuntaisesti pystyrangoille levyjen pystysaumoja porrastaen. Levyjen reunaohennukset vaakasuuntaisena ja ulospäin (Permabase yms. tekstiit jääden näkyviin).
6. Ruuvien kannat levyn pinnan kanssa samaan tasoon (älä upota).
7. Huomioi levyjaossa aukkokulmien levyjako, levysauman etäisyys aukkokulmasta $>300 \text{ mm}$ vaaka- ja pystysuunnassa.
8. Asenna levytyksen yhteydessä myös seuraavat rappauslistat:
 - hyönteissuojalistat tuuletusrakoon (huom. tuuletusrako $>200 \text{ cm}^2/\text{m}$)
 - pystysuuntaiset päätyprofiilit levytyksen päätöksiin ja muiden materiaalien liittymiin.
 - yläprofiilit vesipeltien – ja räystäsrakenteen alle.



Tuotekuvaus



Swisspearl Permabase® on portlandsementistä, kiviaineksesta ja lasikuituverkosta valmistettu jäykkä rakennuslevy, jonka pinta on erittäin kova ja kestävä. Levyn reunat on pitkiltä sivuilta ohennettu ja vahvistettu huopanauhalla käyttäen Edgetech-tekniikkaa. EdgeTech-reunan ansiosta kiinnikkeet saadaan tavallista lähemmäksi levyn reunaa ilman murtumisvaaraa. Swisspearl Permabase levy ehkäisee homeen kasvua. Rakenteeltaan yhtenäinen levyrunko on tiivis ja levyä on helppo leikata ja työstää haluttuun mittaan. Levyn ainutlaatuisen koostumuksen ansiosta leikkuupintaa ei juuri tarvitse viimeistellä. Levyn sileästä pinnasta johtuen, sitä on vaivaton käsitellä eikä siinä ole suojaamattomia teräviä reunoja. Swisspearl Permabase on iskunkestävä ja käytössä erittäin pitkäikäinen levy.

Sen mittapitävyys on hyvä ja taivutus-, puristus- ja vetolujuus erinomaiset. Swisspearl Permabase levy kestää kosteutta erittäin hyvin eikä lahoa, murene tai turpoa veden vaikutuksesta.

Käyttökohteet:

Julkisivut
Seinät
Märkätilat
Katot
Sokkeli
Koristekivien aluslevy

Tuulettuva julkisivu on turvallinen valinta. Uusin RIL 107-2012 -ohje suosittelee rapattavien puurunkoisten rakennusten kohdalla tuulettuvaa julkisivua, jossa lämpöeristeen ja rapattavan pinnan väliin jää tuuletustila. Riittävä tuuletusrako antaa eristeelle tilaa kuivua, vaikka kosteutta pääsisikin eristeeseen asti.

Tekniset tiedot

Mitat	900x1800x12,5 mm*
Tuotehyväksynät	CE
Paino	14,7 kg/m ²
Tiheys	1150 kg/m ³
Maks. käyttölämpötila	105 °C
Kimmomoduli	GPa >0,67
Taivutuslujuus	> 6,9 MPa
Kosteusliike	0,5 mm/m
Väri	harmaa
Rankajako max.	k600, k300 kulmat
Irtoruuvien läpimeno vastus	> 667 N
Nauharuuvien läpiveto vastus	>400N
Painumalujuus @1,3 mm	15,5 MPa
Veden imeytyminen	< 8 % (24h)
Lineaarinen vaihtelu vs. kosteuden muutos	< 0,07 %
Jäätymisen ja sulamisen kestävyys	100 sykliä
Tuulikuormataulukot	Asennusohjeen sivu 7
Lämmönjohtavuus (U-arvo)	15,3 W/m ² ·K
Lämmönjohtokyky (K-arvo)	0,196 W/m·K
Lämmönkestävyys (Rsi-arvo)	0,064 W/m ² ·K
Taivutussäde	1,5 m
Murtumislujuus	>1,7 MPa
Bakteerinvastustuskyky	0 = ei kasvua
Sientenvastustuskyky	0 = ei kasvua
Savunmuodostus	0
Palonkestävyys rakenteesta riippuen.	1h ja 2h

* Vakiokoko.

Tilauslajikkeena saatavana myös seuraavissa kokoluokissa:

900 x 2600 x 12,5 mm,

1200 x 2000 x 12,5 mm

Tarvikkeet

Swisspearl Permabase irtoruuvit

Ruuvi puurankaan, ruostumaton.

- AISI 304 4,8x32 mm
- 1000 kpl/ltk



Ruuvi teräsrankaan, ruostumaton.

- AISI 304 4,2x32 mm
- AISI 410 4,2x32 mm
- 1000 kpl/ltk



Ruuvi alumiinirankaan, ruostumaton.

- AISI 304 4,2x32 mm
- 1000 kpl/ltk



Swisspearl Permabase nauharuuvit

Nauharuuvi puurankaan

- AISI 410 – C4 4,2x32 mm
- ruostumaton
- 1000 kpl /ltk



Nauharuuvi teräsrankaan

- AISI 410 – C4 4,2x25 mm
- ruostumaton
- 1000 kpl/ltk



Ruuvimenekki on noin 18 kpl/m². Laastit ja verkot rappauslaastin toimittajan järjestelmän mukaiset.

Levytyksen päälle tehtävään rappaukseen voidaan käyttää eri laastintoimittajien rappausjärjestelmiä.

Varastointi




Swisspearl-levyt tulee säilyttää tasaisella ja kuivalla alustalla. Lavan suojamuovit ovat ainoastaan kuljetusaikaista suojasta varten. Levyt on suojattava sateelta ja kosteudelta katoksen alle tai hyvin ilmastoituna pressun alle. Kastuneita levyjä ei saa käyttää! Varastointialustan tulee olla tasainen ja riittävän kantava, etteivät pinkat pääse painumaan epätasaisesti.

Pinkkojen siirto tehdään trukilla tai nosturilla nostoliinoja ja lisätukia käyttäen (liinat eivät saa puristaa levynippua rikki).

Yksittäisten levyjen siirtäminen on kätevintä suorittaa kantokahvoja käyttäen. Levy nostetaan pystyyn, jolloin se tukeutuu kantajan olkapäähän.


Levyt tulee nostaa lavoilta ja toistensa päältä suoraan ylöspäin pintavaurioiden välttämiseksi. Yksittäiset levyt kannetaan pystyasennossa. Vältä vahingoittamasta levyn kulmia.

Ennen asentamista levyt tulee tasaannuttaa ympäristön lämpötilaan ja kosteuteen. Tasoitteita ja rappaus tuotteita ei saa käyttää alle +5°C lämpötilassa.



> +5° C

Järjestelmäkuvaus



- | | |
|--|--|
| <p>① Vanha seinärakenne</p> <ul style="list-style-type: none"> • esim. teräsbetoni | <p>⑤ Levytys</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swisspearl Permabase 12,5 mm |
| <p>② Vaakaranka ja lämmöneristys</p> <ul style="list-style-type: none"> • puu- tai metalliranka, kiinnitys rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan • lämmöneriste rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan | <p>⑥ Saumatasoitus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suositellaan tehtäväksi aina. Saumaverkoitus laastintoimittajan ohjeistuksen mukaan tarvittaessa |
| <p>③ Tuulensuojalevy</p> <ul style="list-style-type: none"> • rakennesuunnittelijan mukaan esim. Cembrit Windstopper -tuulensuojalevy | <p>⑦ Verkotuslaasti</p> |
| <p>④ Pystyranka</p> <ul style="list-style-type: none"> • puu- tai metalliranka pystyyn k600, nurkissa k300, tuuletusväli ≥ 22 mm. Metallirankaa käytettäessä rangan päälle rankanauha. | <p>⑧ Alkalisuojattu lasikuituverkko</p> |
| | <p>⑨ Pinnoitus</p> |

Rankajako ja kiinnitys

Levytyksen taustarakente voi olla puu- tai metallirankarakenteinen. Kiinnitykset vanhaan rakenteeseen rakennesuunnittelijan suunnitelmien mukaan. Vanhan seinärakenteen mahdollinen oikaisutarve tulee toteuttaa rangoitusrakenteessa. Rankojen tulee olla vähintään 25*70 mm (pientaloissa minimissään 22 x 70 mm).

Pystyrankojen yleinen jako on k600, rakennuksen reuna-alueilla k300 johtuen suuremmista tuulikuormista. Myös mekaaniselle rasitukselle altistuvat alueet toteutetaan k300 rankajaolla (esim. maantasokerroksen alin 1,5 metriä). Yli 8 m korkeudessa rakennuksen ulkonurkissa ja räystäällä käytetään tihennettyä k 300 koolausväliä 2 metrin etäisyydellä rakennuksen ulkonurkista ja räystääslinjasta, suuremmasta tuulikuormasta johtuen. Rannikkoalueilla ja yli 20 metriä korkeissa rakennuksissa rangoituksen mitoituslaskelmat tulee tehdä erityisen huolellisesti ottaen huomioon tuulen kuormituksen vaatimukset. (katso taulukko sivun alareunassa).

Levyjen pysty- ja vaakasaumojen kohdalle kiinnitetään aina tuki. Pystyrankojen jatkoskohdat eivät saa sijaita samassa kohtaa, vierekkäiset pystyrangat tulee limittää ½ rangon limityksellä toisiinsa nähden (poislukien liikuntasaumot). Pystyrankarakenteen ja vaakasaumojen lisätukien tulee sallia levytyksen taustan tuulettuminen sokkelista räystäälle asti. Tuuletusvälin detaljeissa tulee huomioida levyn taustan tuulettumismahdollisuudet, eli sokkeli, ikkuna-aukkojen ylä ja alareunat ja räystääsluonnokset tulee varustaa >20 mm ilmaraolla levytyksen ja listoituksen välille.

Mitoitustaulukko Swisspearl Permabase -irtoruuveille

Tuulikuormakapasiteetti [kN/m ²]							
Kiinnikejako	Rankajako						
	k200	k300	k400	k450	k500	k600	
	k200	3,81	2,54	1,91	1,51	1,23	0,85
	k250	3,04	2,03	1,52	1,35	-	-
	k300	2,54	1,69	1,27	-	-	-

Kiinnitys rankoihin

Levyt asennetaan puskuun tiiviisti toisiaan (käyttämättä voimaa) ja rankarakennetta vasten siten, että tasainen reunaohentamaton puoli tulee tuuletusväliä vasten. Yli 5 mm levyraoista ja samoin myös yli 2 mm porrastuksista levytyksen syvyysuunnassa voi aiheutua lisätyötä rappaus-töväiheessä.

Tuuletusvälin suositus ≥ 25 mm. Kiinnitysrankojen väli tukikehikossa saa olla enintään k600. Limitä levyjen päätysaumamat ≥ 300 mm. Lisäksi on huolehdittava siitä, että kiinnitysrankojen pysyvän ja muuttuvan kuormituksen aiheuttama taipuma ei ylitä L/360. Aloita levyjen kiinnitys keskeltä edeten kohti päitä ja reunoja. Levytys tehdään aina vaakaan, rangat aina pystyyn. Metallirankaa käytettäessä sinkityn metallirangan vähimmäispaksuus on 1,2 mm.


Rangoituksen lämpö- ja kosteusliikkeiden on oltava alle 1 mm/m. Jos käytetään metallirankoja, pystyrankojen jatkoskohdissa metallirangan päiden väliin jätetään > 5 mm:n liikevara. Rakenteellinen liikuntasaumaväli suositus enintään 16 metrin välein suurissa yhtenäisissä rappauskentissä.

Mitoitustaulukko Swisspearl Permabase -nauharuuveille

Tuulikuormakapasiteetti [kN/m ²]							
Kiinnikejako	Rankajako						
	k200	k300	k400	k450	k500	k600	
	k100	4,57	3,04	1,94	1,53	1,24	0,86
	k150	3,04	2,03	1,52	1,35	1,21	0,86
	k200	2,28	1,52	1,14	1,01	0,91	-
	k250	1,82	1,21	0,91	0,81	-	-
	k300	1,52	1,01	0,76	-	-	-

Verrataan ulkopintaan paikallisesti vaikuttavaan tuulenpaineeseen (We, SFS-EN 1991-1-4)- Painekerroin määritellään paikallisen Cpe1 -arvon mukaiseksi

Kiinnitysetäisyydet ja levyjen asennus




Kiinnikejako tuulikuormakaavioiden mukaisesti (sivu 5).
Ruvien keskiöetäisyys on max. k300. Ruvien minimi reunaetäisyys on >10 mm.
Levyjen kiinnittämiseen tulee käyttää leveäkantaisia Swisspearl Permabase-ruuveja.

Ruvien kannat

Ruvien kanta kierretään levyn pinnan tasoon. Kantaa ei saa jättää koholle tai kiertää levyn sisään ruuvien vetolujuuden menettämisen vuoksi. Ruostumattoman ruuvien kanta on trumpetti-mallinen halkaisijaltaan >11 mm (nauharuvissa 9,5 mm). Levy ei tarvitse esiporausta.



- ① Swisspearl Permabase -levy 12,5 mm
- ② Tukirima, alareuna/yläreuna
- ③ Ranka $\geq 25 \times 70$ mm
- ④ Cembrit Windstopper -tuulensuojalevy, 6 mm tai 9 mm
- ⑤ Lämmöneriste
- ⑥ Runkorakenne



Teräs- ja alumiinirankoja käytettäessä rangon ja levyn välissä tulee käyttää 3x50 mm vahvuista umpisoluista solukuminauhaa.

Ruuvikiinnitys

Swisspearl Permabase -levyt eivät vaadi esiporausta. Levy kiinnitetään alustaan ruostumattomilla ruuveilla (4,2 x 32 mm). Ruuvaus aloitetaan levyn keskeltä; sen jälkeen kiinnikkeet ruuvataan levynpäihin ja reunoille. Varmista, että levy asennetaan tiiviisti rankaa vasten. Kiinnikejako tuulikuormakaavioiden mukaisesti (sivu 5). Ruuvien kiinnitysväli on k100–k300. Ruuvien etäisyys levyreunasta tulee olla ≥ 10 mm. **Ruuvit ruuvataan niin, että ruuvien kanta on levyn pinnan tasossa.**



Kaarevat seinät


Levyt tulee muotoilla kuivana ennen levyasennusta. Taivutuksen aiheuttamat pienet säröt levypinnalle eivät heikennä levyrakennetta. Runkorakenne tehdään kaarevaan muotoon. Lisärankojen ja tukiprofiilien käyttöä suositellaan pienillä säteillä. Rankojen ja lisäprofiilien rankaväli tulee olla kaarevissa muodoissa korkeintaan k200.

Rappauslistat

Swisspearl Permabase -levyasennuksen yhteydessä on syytä asentaa seuraavat rappauslistat: 1. Tuuletusprofiili/hyönteissuoja L-lista. 2. Päätyprofiili levytyksen päätöksiin ja muiden materiaalien liittymiin (pystysuuntaiset). 3. Yläprofiili vesipeltien ja räystääslautojen alle myrskylistaksi.


Levysaumat

Levysaumat (etenkin reunaohennukset) on hyvä tasoittaa huolellisesti heti levytyksen valmistuttua niin, että kaikki raot ja viistetyt reunat täyttyvät. Kiinnitä laastilla levysaumoihin erillinen >100 mm levyinen saumaverkoitus, jos rappauslaastintoimittajan ohjeistus näin vaatii. Kiinnitä laastilla myös listat, tukiverkot kulmiin ja aukkopielisiin yms.



Ohutrappaus ja yliverkoitus

Kun tasoite asennetaan ulkoasennuksessa suoraan Swisspearl Permabase -levyn päälle, kaksikerrosrappauksessa on käytettävä rakennetta vahvistavaa verkkoa kauttaaltaan. Lisätietoja muista rappauksiin ja rappausjärjestelmiin liittyvistä vaatimuksista saa pinnoitevalmistajalta. Levyt voidaan asentaa julkisivulle enintään 12 kk ennen rappaustyötä. Levyjen pinnan pitää olla kuivat, puhtaat ja pölyttömät rappaustyön alkaessa.




Levyjako ja rappauksen kulmavahvikkeet

Levyjako levykoon (900 x 1800 mm) mukaan. Vaakasuorat jatkuvat levy-saumot sallittuja. Pystysuoria levysaumajatkvoja tulee välttää (esim 600 mm limitys pääsääntöisesti levytykseen). Neljän levyn kulman kohtaamista ei tule tehdä.



Kulmavahvikkeet ja diagonaaliverkoitukset kaikkiin halkeilulle alttiisiin paikkoihin kuten ulkoneviin rakenteisiin, aukkokulmiin ikkunoiden ja ovien ympärillä, yleisesti smyygeihin ja ulkokulmiin. Sisäkulmiin on hyvä tehdä liikuntasaumot.

- 1 Kulmavahvike, jos ikkunan sivuosat levytetään
- 2 Kulmavahvike

Levysaumat ikkuna- yms. aukkopieliien kulmissa:




Aukkojen ylityksissä yllä esitetyn uvan mukaisesti.



 = Vahvisteverkko, alkalisuojattu lasikuituverkko

 = Kulmavahvike


 = Pystyranka

Liikuntasauma

Ulkoasennuksissa rappauksen liikuntasaumat toteutetaan laasti- ja järjestelmätoimittajan ohjeiden mukaisesti. Levytyksen liikuntasauma tehdään vähintään aina seuraaviin kohtiin:

- jos tukikehikossa tai rakennuksessa on kyseisessä kohdassa rakennuksen liikuntasauma (katkaise myös sauman taakse mahdollisesti jäävä poikkirimoitus)
- kun levy liittyy muuhun materiaaliin
- jos tukikehikon materiaali vaihtuu
- rakennuksen tai rakenteen muutoskohdissa
- suurissa kentissä vähintään 16 metrin välein


Sijoita kutistumissaumat ikkunoiden ja oviaukkojen kulmiin tai noudata suunnittelijan ohjeita. Liikuntasaumaa ei saa täyttää laastilla tai muulla joustamattomalla aineella.



Läpivientidetatji


Raskaissa kiinnityksissä tehdään erillinen kiinnitysalusta.

- 1 Ruostumaton kannake
(esim. mainostelineen, valaisimen, yms.)
- 2 Elastinen massa




Alareuna

- ① Vanha seinärakenne
- ② Lämmöneriste
- ③ Vaakakoolaus
- ④ Cembrit Windstopper -tuulensuojalevy
- ⑤ Tuuletusväli min. ≥ 22 mm / pystyranka
- ⑥ Swisspearl PERMABASE 12,5 mm
- ⑦ Verkotuslaasti ja alkalisuojattu lasikuituverkko
- ⑧ Pohjustus ja pinnoitus
- ⑨ Tuuletusprofiili rei'itetty





Räystääsiirtymä



Ikkunaliittymä, pystyleikkaus

- ① Verkollinen alaprofiili
- ② Tuuletusprofiili.
Asennus levyasennuksen yhteydessä
- ③ Kulmapelti
- ④ Vesipelti
- ⑤ Yläprofiili
Asennus levyasennuksen yhteydessä

Pystyleikkaus ikkunapellityksen liittymästä ikkunapieleen. Vesipellin reunan tulee olla vähintään 20 mm korkea ja varustettuna 12 mm taitetulla päätyliitoksella.




Ikkunaliittymä, vaakaleikkaus

① Verkollinen sivuprofiili
=alaprofiili

② Peitepelti

③ Kulmapelti




Pellitys tai levyttämällä:

① Liimattava pielilista verkolla

② Swisspearl Permabase

③ Kulmavahvike



Ohuttiilet, luonnonkivet ja keraaminen laatoitus

Rakenne:


- tuuletusvälikoolaus, pystyrangat k400
- PermaBase- rappausaluslevy
- saumatasoitus
- verkotuslaasti ja alkalisuojattu vahvikeverkko
- pakkasenkestävä laattojen kiinnityslaasti
- ohuttiilet, luonnonkivet tai keraaminen laatoitus

Tiili- tai keraaminen laattaverhoukseen liimataan pakkasenkestävällä, betonipinnalle soveltuvalla kiinnityslaastilla.

Kiinnitystyön ja kuivumisen aikana lämpötila ei saa olla pakkasella.

Huom! Verhouksen maksimikuormitus (sisältäen kiinnityslaastin) saa olla max. 40 kg/m² rankajaolla k400 mm.

Suurin sallittu laattakoko on 40 x 60 cm.



Työstö ja käsittely

Turvallisuus


Turvatoimet tulee ottaa huomioon samalla tavoin kuin muidenkin rakennusmateriaalien yhteydessä ja paikallisia lakeja ja määräyksiä tulee noudattaa. Swisspearlin levyjen asentamiseen ei ole erityisiä määräyksiä toimintatavoista ja käytettävistä työkaluista. Sahaamisesta ja poraamisesta tulee kuitenkin pölyä ja asianmukaisesta suojauksesta tulee huolehtia. Kuitusementtilevyistä tuleva pöly on mineraalipölyä ja pitkäkestoinen altistuminen sille voi aiheuttaa keuhkosairauksia.

Sahaaminen ja katkaisu

Mittaan sahaaminen voidaan tehdä esimerkiksi tavallisella käsisirkkelillä. Käytettäessä nopeakäyntisiä työkaluja tulee käyttää pölynimua. Kaikkia Swisspearlin levyjä voidaan sahata sirkkelillä tai kuviosahalla, jossa on timanttipintainen terä. Huom! Sahattaessa levyjä käsikoneilla levyjen taustapuolen tulee olla ylöspäin.

Pyörösahan kehänopeuden tulee olla 40–50 m/s ja sahausvyödyden 10–15 mm levyn alapuolella.

Swisspearl Permabase-levy on leikattavissa/katkaistavissa kuten kipsilevyt. Ensin tehdään pintaan viilto mattopuukolla lineaaria hyödyntäen, tämän jälkeen levy katkaistaan taivuttamalla. Lopuksi verkko viilletään levyn vastakkaiselta puolelta.



Läpiviennit

Läpiviennit tehdään kovametallisahalla varustetulla pistosahalla tai rasiaporalla. Reiän halkaisijan tulee olla 10 mm suurempi kuin reikään asennettava putki. Reikä tiivistetään tiivistemassalla tai sopivalla tiivisteellä.

Käsityökalut



Käsityökalut eivät aiheuta haittaavaa pölymäärää. Niitä käytetään tavallisesti pikkuhommissa, joissa sahausjäljellä ei ole suurta merkitystä.

Hitaasti käyvät sähkökoneet

Hitaasti käyvät sähkökoneet aiheuttavat tavallisesta karkeaa pölyä tai lastuja. Sahauslaatu riippuu käytettävästä koneesta.

Nopeasti käyvät sähkökoneet

Pyörösahoilla levyn reunoista tulee hienot ja terävät ja pöly on hienojakoista. Terän nopeudesta johtuen pöly leviää laajemmalle alueelle. Siksi on tarpeen järjestää riittävä pölynimu ja mikäli tarpeen, käyttäjän tulee käyttää henkilökohtaisia suojalaitteita.



Yleisohje

Sahaamisesta ja poraamisesta aiheutuva pöly kannattaa välittömästi pyyhkiä pois levyn pinnalta harjalla.

Julkisivun pesu

Vuosittainen tarkastus

Tavallisesti Swisspearlin julkisivuverhoilu ei vaadi hoitoa sen kestävyys-, ominaisuuksien ja toiminnan ylläpitämiseksi. Ympäristövaikutukset saattaa kuitenkin vaikuttaa julkisivuverhoilun ulkonäköön. Siksi on suositeltavaa tarkistaa vuosittain tuuletusraot, liitokset ja kiinnitykset. Mahdollisten vaurioiden paikallistaminen ja korjaaminen turvaa julkisivuverhoilulle pitkän kestoajan.

Luonnon vaikutukset

Sää ja lähistön viherkasvit saattavat vaikuttaa julkisivuverhoilun ulkonäköön. Saasteilla ja pölyllä sekä puiden-, pensaiden- ja kukkien lehdiällä on kaikilla oma vaikutuksensa julkisivuun. Swisspearlin julkisivutuotteet on valmistettu säänkestävistä raaka-aineista ja niihin ei tule leviää, lahota tai kuivalahoa.

Pesu

Rapatun tai pinnoitetun pinnan pesun ohjeet laastintoimittajan ohjeiden mukaisesti. Ennen varsinaisen pesun aloittamista on suositeltavaa testata valittua pesumenetelmää pienemmälle alueelle tarkoituksenmukaisuuden varmistamiseksi.

Painepesu

Varoitus! Painepesu on kovakouraista julkisivuverhoiluille. Painepesurin liiallinen tai vääränlainen käyttö voi vaurioittaa pintaa. Siksi ei ole suositeltavaa käyttää painepesua.

Swisspearl Oy kuuluu Swisspearl Holding -konserniin, joka on Euroopan johtavia rakennustuotteiden valmistajia. Konsernin päätuotteita ovat kuitusementtipohjaiset julkisivu- ja kattomateriaalit. Jotta Swisspearlin tuotteiden käytettävyys olisi aina erinomaisella tasolla, on niiden tueksi kehitetty täydelliset kiinnikesarjat ja työkalut. Käytettävyys joka tilanteessa mahdollistaa arkkitehtonisten ratkaisujen löytämisen mihin tahansa julkisivu- tai kattorakentamisen kohteeseen – olipa rakennus tarkoitettu julkiseen, yksityiseen, teolliseen tai maataloudelliseen käyttöön. Swisspearlin tuotteiden valmistus on sekä teknisesti edistynyt että ammattitaitoisesti johdettua. Tuotteiden jakelu on järjestetty alueellisten tytäryhtiöiden ja laatukriteerit täyttävien jälleenmyyjäverkostojen kautta. Asiantuntemus ja omistautuminen ovat aina osa Swisspearlin ratkaisuja, niin tuotteissa, tuotetuessa kuin kumppanuuksissa.



Swisspearl Suomi Oy

P.O. Box 46
Mineraalintie 1
08681 Lohja
+358 19 287 61
info@fi.swisspearl.com

[swisspearl.com](https://www.swisspearl.com)