

rev. 03.2023

Swisspearl Schweiz AG
Eternitstrasse 3
8867 Niederurnen, Schweiz

info@ch.swisspearl.com
+41 55 617 11 11

Ondapress-36/-57 unbeschichtet

Hinweise zur Fassadenanwendung | Sicht- und Plattenrückseite

Folgende Effekte können auftreten und unterstreichen die Natürlichkeit von «Ondapress-36/-57»:

- Farbnuancierungen innerhalb einer einzelnen Platte, zwischen den Platten oder unterschiedlichen Produktionschargen.
- Kalkausblühungen an der Oberfläche und den Schnittkanten.
- Unterschiede in der Oberflächenerscheinung, die die Gebrauchstauglichkeit der Platte nicht beeinträchtigen.
- Der verwendete Faserzement-Werkstoff ist äusserst langlebig. Unbeschichtet wird seine rohe Oberfläche von der Witterung direkt beeinflusst. Deshalb kann es unter anderem zu Farbveränderungen an der Oberfläche sowie Kalkausblühungen und feinen Oberflächenrissen kommen. Auch leichte Verformungen sind möglich.
- Formteile dürfen nicht unbeschichtet an der Fassade verwendet werden. Somit ist darauf zu achten, dass Detaillösungen ohne Formteile realisiert werden.

Aufgrund der möglichen alkalischen Auswaschungen an der Oberfläche dürfen im direkten Kontakt (auch Niederschlagwasser) mit Ondapress-36/-57 nur alkalibeständige Materialien zum Einsatz kommen.

Die beschriebenen Oberflächencharakteristika gelten für die Sicht- und Plattenrückseite der Ondapress-36/-57.

Mustertafeln können nie alle angeführten Charakteristika wiedergeben. In der grossflächigen Fassadenanwendung können optische Erscheinungen auftreten, die auf kleinen Musterplatten nicht zu erkennen sind.