



2479, 1322, 0767

Swisspearl Group AG  
Eternitstrasse 3, Niederurnen, CH-8867  
Schweiz

17

DoP\_PGF

EN12467:2012+A1:2016

*Faserzement-Tafeln mit ebener und strukturierter  
Oberfläche für Innen- und Außenwände sowie Decken*

NT

**Swisspearl®Largo Platten**

**Maximalformat:  
3070x1250x12 mm**

Mechanische Festigkeit:	A4
Maßabweichungen:	
- unbesäumte Platten:	Niveau II
- besäumte Platten:	Niveau I
Brandverhalten:	A2-s1, d0
Wasserundurchlässigkeit:	keine Wassertropfen
Freisetzung von Gefahrstoffen:	keine Leistung festgelegt (NPD)
Dauerhaftigkeit gegen:	
- Frost-Tau-Wechsel:	$R_L \geq 0,75$
- Warmwasser:	$R_L \geq 0,75$
- Nass-Trocken-Wechsel:	$R_L \geq 0,75$
- Wärme-Regen-Wechsel:	Bestanden