



2479, 1322, 0767

Swisspearl Group AG
Eternitstrasse 3, Niederurnen, CH-8867
Schweiz

17

DoP_PMO

EN12467:2012+A1:2016

Faserzement-Tafeln für Innen- und Außenwände

NT

Modula, Modula C

**Maximalformat:
2500x610x8 mm**

Mechanische Festigkeit:	A4
Maßabweichungen:	Niveau I
Brandverhalten:	A2-s1, d0
Wasserundurchlässigkeit:	keine Wassertropfen
Freisetzung von Gefahrstoffen:	keine Leistung festgelegt (NPD)
Dauerhaftigkeit gegen:	
- Frost-Tau-Wechsel:	$R_L \geq 0,75$
- Warmwasser:	$R_L \geq 0,75$
- Nass-Trocken-Wechsel:	$R_L \geq 0,75$
- Wärme-Regen-Wechsel:	Bestanden