



2479, 1322, 0767

Swisspearl Group AG
Eternitstrasse 3, Niederurnen, CH-8867
Schweiz

17

DoP_PGR

EN12467:2012+A2:2018

*Faserzement-Tafeln mit ebener und strukturierter
Oberfläche für Innen- und Außenwände sowie Decken*

NT

Swisspearl®Largo Platten Gravial

**Maximalformat:
3070x1250x12 mm**

Mechanische Festigkeit:	A4
Maßabweichungen:	
- unbesäumte Platten:	Niveau II
- besäumte Platten:	Niveau I
Brandverhalten:	A2-s1, d0
Wasserundurchlässigkeit:	keine Wassertropfen
Freisetzung von Gefahrstoffen:	keine Leistung festgelegt (NPD)
Dauerhaftigkeit gegen:	
- Frost-Tau-Wechsel:	$R_L \geq 0,75$
- Warmwasser:	$R_L \geq 0,75$
- Nass-Trocken-Wechsel:	$R_L \geq 0,75$
- Wärme-Regen-Wechsel:	Bestanden