

Julkisivulevyt / Fasadų plokštės / Fassaadiplaadid / Fasādes plāksnes	EN 12467 EN 13501-1
Swisspearl® Largo AVERA	Stand: 01.04.2023 TDB 0103
Kuitusementtiset levyt / Fibrocementinė plokštės / Kiudtsement fassaadiplaadi / Šķiedru cementa plāksnes	

Ikäntyminen ja kemikaali kestävyys	Sama kuin vahvistamattoman betonin. Normaali suolainen ilmasto (merenranta-alueet) ei vaikuta levyjen toiminnalliseen suorituskykyyn.
Atsparumas senėjimui ir cheminėms medžiagoms	Panašus į nesustiprintą betoną. Įprasta druskingo oro aplinka (jūros pakrančių zonos) neturi įtakos plokščių eksploatacinėms savybėms.
Vastupidamine ajale ja kemikaalidele	Sarnane armeerimata betooniga. Tavapärane soolane ilmastik (mereäärsed piirkonnad) ei mõjuta plaatide funktsionaalseid omadusi.
Novecošanās izturība un izturība pret ķīmikālijām	Līdzvērtīgs nearmētam betonam. Normāla sāļa gaisa vide (piekrastes reģions) neietekmē plākšņu funkcionālās īpašības.

Pinnoite <i>Levyn etupuoli</i> <i>Levyn taustapuoli</i>	Puhdas akrylaattipinnoite Kosteudenkestävä (hydrofobinen) pinnoite
Padengimas <i>Fasadinė plokštės pusė</i> <i>Nugarinė pusė</i>	Gryno akrilato danga Vandeniui atspari (hidrofobiška) danga
Pinnakate <i>Nāhtav kūlg</i> <i>Tagumine kūlg</i>	Puhas akrülaat pinnakate Niiskuskindel (hüdrofoobne) pinnakate
Pārklājums <i>9[āli2yT?l·Yη LjāāŠ</i> <i>Aizmugure</i>	Akrilāta pārklājums Ūdens izturīgs (hidrofobs) pārklājums

Mitat (maksimi) Pituus ja leveys (mm) Naudotinas formatas (maksimalus dydis) ilgis ir plotis (mm) Kasutataw mōōt (suurim vāārtus) pikkus ja laius (mm) Izmantojamais formāts (maks. izmērs) garums ja platums (mm)	3050 1250
---	--------------

Taivutuslujuus(MPa) <i>Vāhimmāislujuus kuidun pituussuunnassa (5 % fraktio)</i> <i>Vāhimmāislujuus kuidun poikkisuunnassa (5 % fraktio)</i> <i>Minimi (5 % fraktio) pituus ja poikkisuunnassa, 7 päivää kuivana</i> <i>Nimellisarvo</i>	
Stipris lenkiant (MPa) <i>Mažiausias stipris išilgai pluošto (5 % frakcija)</i> <i>Mažiausias stipris skersai pluošto (5 % frakcija)</i> <i>Mažiausias (5 % frakcija) išilgai ir skersai pluošto po 7 dienų džiovinimo</i> <i>Projektinė vertė</i>	19.0 28.0 23.5 8.3
Paindetugevus (MPa) <i>Minimaalne tugevus, pikki kiudu (5% kvantiil)</i> <i>Minimaalne tugevus, risti kiudu (5% kvantiil)</i> <i>Minimaalne tugevus (5% kvantiil) pikki ja risti kiudu, 7 päeva kuiv</i> <i>Arvutamisväärtus</i>	
Lieces stiprība (MPa) <i>Min. stiprība gareniski šķiedrai (5% fraktīle)</i> <i>Min. stiprība šķērsām šķiedrai (5% fraktīle)</i> <i>Min. (5% fraktīle) gareniski un šķērsām 7 dienas sauss</i> <i>Projektēšanas vērtības</i>	

Paloluokka (EN13501-1 mukaan) Degumo klasifikavimas (pagal EN13501-1) Tulekindlus (EN13501-1 järgi) Ugunsreakcijas klasifikācija (atbilstoši EN13501-1)		A2-s1,d0
Palokäyttäytyminen Degumo charakteristikos Käitumine tulekahju ajal Degamība		Palamaton, syttymätön Neuždegantis, nedegus Mittepõlev, mittesüttiv Nedegošs, neuzliesmojošs
Tiheys (g/cm³) <i>Minimi (5 % fraktio)</i>	1.65	
Tariamasis tankis (g/cm³) <i>Mažiausias (5 % frakcija)</i>		
Mahutihedus (g/cm³) <i>Minimaalne (5% kvantiil)</i>		
Blīvums (g/cm³) <i>Min. (5% fraktīle)</i>		
Puristuslujuus (MPa) <i>Minimi (5 % fraktio)</i>	40	
Stipris gniūždant (MPa) <i>Mažiausias (5 % frakcija)</i>		
Survetugevus (MPa) <i>Minimaalne (5% kvantiil)</i>		
Izturība spiedē (MPa) <i>Min. (5% fraktīle)</i>		
Kimmokerroin (MPa) <i>Minimi (5 % fraktio)</i>	12000	
Jungo modulis (MPa) <i>Mažiausias (5 % frakcija)</i>		
Painde elastsusmoodul (MPa) <i>Minimaalne (5% kvantiil)</i>		
Junga modulis (MPa) <i>Min. (5% fraktīle)</i>		
Kutistuminen (mm/m) <i>Pitkäaikainen kutistuminen, kuiva- märkä</i>	1.0	
Susitraukimas (mm/m) <i>Ilgalaikis susitraukimas, sausas – drėgnas</i>		
Pikaajaline kokkutõmbumine (mm/m) <i>Kuiv - märg</i>		
Mitruma kustība (mm/m) <i>Ilgtermiņa izmaiņas, sauss – mitrs</i>		
Lämpölaajenemiskerroin (1/K) Šiluminio plėtimosi koeficientas (1/K) Soojuspaisumistegus (1/K) Termiskās izplešanās koeficients (1/K)		1.0E-05
Kosteuseläminen (mm/m) <i>ilmakuivattu - kostea</i>	0.5	
Plėtimosi dėl drėgmės koeficientas (mm/m) <i>džiovinant oro sąlygomis - drėgnoje aplinkoje</i>		
Niiskuspaisumine (mm/m) <i>Õhkuiv - niiske</i>		
Mitruma kustība (mm/m) <i>Dabīgi žāvēts - mitrs</i>		

Lämmönjohtavuus (W/(m·K)) Šilumos laidumas (W/(m·K)) Soojusjuhtivus (W/(m·K)) Īpatnējā siltumvadītspēja (W/(m·K))		0.56
Kosteuspitoisuus (M.-%) <i>Suurin arvo lähetettävässä tehtaalta</i> Drėgmės kiekis (M.-%) <i>Didžiausias galimas išsiunčiant iš gamyklos</i> Niiskuse sisaldus (M.-%) <i>Maksimaalne näitaja väljastamisel</i> Mitruma saturs (M.-%) <i>Maksimālā vērtība, nokraujot no ražošanas</i>		8.0
Levyn tiheys (kg/m²) <i>Levyn paksuus 8 mm</i> <i>Levyn paksuus 12 mm</i> Svoris (kg/m²) <i>8 mm lakštas</i> <i>12 mm lakštas</i> Tihedus (kg/m²) <i>8 mm plaat</i> <i>12 mm plaat</i> Svars (kg/m²) <i>8 mm plāksne</i> <i>12 mm plāksne</i>		17.0 26.0
Pakkasenkestävyys EN 12467 mukaan Atsparumas šalčiui pagal EN 12467 Kūlmumiskindlus vastavalt EN 12467 Sala izturība saskaņā ar EN 12467		Kategorian A mukainen Atitinka A kategoriją Vastavuses kategororiaga A Atbilstoši A kategorijai
Taattu lämpötila-alue Atsparumas karščiui Temperatuuritaluvus Karstumizturība		- 40 °C ja + 80 °C Garantuojamas nuo -40 °C iki + 80 °C Garanteeritud -40 °C kuni + 80 °C Garantēta līdz pat -40 °C un + 80 °C
Kosteustasapaino (M.-%) <i>20 % suhteellisessa ilmankosteudessa</i> <i>95 % suhteellisessa ilmankosteudessa</i> Drėgmės kiekis normaliose sąlygose (M.-%) <i>esant 20 % santykinei oro drėgmei</i> <i>esant 95 % santykinei oro drėgmei</i> Niiskuse sisaldus (M.-%) <i>20 % relatiivse õhuniiskuse juures</i> <i>95 % relatiivse õhuniiskuse juures</i> Līdzsvara mitrums (M.-%) <i>pie 20 % drelatīvā gaisa mitrums</i> <i>pie 95 % relatīvā gaisa mitrums</i>		4.0 10.0
Värinpsyvyys Atsparumas blukimui Vārvipūsivus Gaismizturība		Täyttää standardin ASTM G 155-05 vaatimukset Atitinka ASTM G 155-05 standarto reikalavimus Tāidab ASTM G 155-05 nouded Atbilstoši ASTM G 155-05

Veden imeytyminen (M.-%)	<i>Keskiarvo</i>	18.0
Vandens įgeriamumas (M.-%)	<i>Vidutinė vertė</i>	
Veeimavus (M.-%)	<i>Keskmine näitaja</i>	
Ūdens uzsūktspēja (M.-%)	<i>Vidējaiā vērtība</i>	

Vesihöyryn diffuusio	<i>Vesihöyryn läpäisevyys, kostea (mg/m h Pa)</i> <i>Vesihöyryn vastustuserroin</i> <i>Vesihöyryn diffuusiota vastaava ilmakerroksen paksuus (m) (9 mm paksu levy)</i>	0.00328 220 1.75
Vandens garų difuzija	<i>Garų laidumas, drėgnas (mg/m h Pa)</i> <i>Atsparumo garų difuzijai koeficientas</i> <i>Difuzijos ekvivalentinis oro sluoksnio storis (m) (9 mm lakštas)</i>	
Veeauru difusiooni näitajad	<i>Veeauru läbilaskevõime, märg (mg/m h Pa)</i> <i>Veeauru läbilaskevõime, märg</i> <i>Veeauru difusioonile vastav õhukihi paksus (m) 9 mm plaat)</i>	
Ūdens tvaika difūzija	<i>Tvaika difūzijas caurlaidība, mitrs (mg/m h Pa)</i> <i>Tvaika difūzijas pretestības indekss</i> <i>Ddifūzijas ekvivalentā gaisa slāņa biezums (m) (9 mm plāksne)</i>	