

Structa Kiudtsementplaat / Pluoštinio cemento lakštai / Šķiedru cementa loksne		EN 494 EN 13501-1 Stand: 01.04.2023 TDB 1006
Vananemis- ja kemikaalikindlus		Sarnane armeerimata betooniga. Tavaline soolase õhu keskkond (rannikualad) ei mõjuta plaatide funktsionaalset toimivust.
Atsparumas senėjimui ir cheminēms medžiagoms		Panašus į nesustiprintą betoną. Įprasta sūraus oro aplinka (pakrančių zonos) neturi įtakos lakštų eksploatacinėms savybėms.
Novecošanās izturība un izturība pret ķīmikālijām		Līdzvērtīgs nearmētam betonam. Normāla sāļa gaisa vide (piekrastes zonas) neietekmē lokšņu funkcionālās īpašības.
Pinnakate <i>Nāhtav pind</i> <i>Tagapind</i>		Puhas akrūlaatkate Veekindel (hüdrofoobne) kate
Padengimas <i>Priekinė pusė</i> <i>Galinė pusė</i>		Akrilato danga Vandeniui atspari (hidrofobiška) danga
Pārklājums <i>Eksponējamā puse</i> <i>Aizmugures virsma</i>		Tīra akrilāta pārklājums Ūdensizturīgs (hidrofobs) pārklājums
Kasutatav suurus (maksimaalne väärtus) pikkus ja laius (mm) Naudojamas formatas (maksimalus dydis) ilgis ir plotis (mm) Izmantojamais formāts (maksimālā vērtība) garums un platums (mm)		625 1175
Tömbepainutus (MPa) <i>Minimaalne tugevus pikikiudu (5% fraktsioon)</i> <i>Minimaalne paindemoment kategooria C vastavalt standardile EN 494</i>		11,5 30,0
Stipris lenkiant (MPa) <i>Mažiausias stipris išilgai pluošto (5 % frakcija)</i> <i>Minimalus lenkimo momentas, C kategorija pagal EN 494</i>		
Lieces stiprība (MPa) <i>Minimālā stiprība gareniski šķiedrām (5% fraktilē)</i> <i>Minimālais lieces moments, C kategorija saskaņā ar EN 494</i>		

Tulekindluse klassifikatsioon (vastavalt standardile EN13501-1) Degumo klassifikacija (pagal EN13501-1) Ugunsreakcijas klasifikācija (saskaņā ar EN13501-1)		A2,s1-d0
Tuletundlikkus Degumo charakteristikos Degamība		Mittesüttiv, mittepõlev NeužsiliEPSnojantis, nedegus Neuzliesmojošs, nedegošs
	1,6	
Nāivtihedus (g/cm³) <i>Minimaalne (5% fraktsioon)</i>		
Vidutinis tankis (g/cm³) <i>Minimalus (5 % frakcija)</i>		
Blīvums (g/cm³) <i>Minimālais (5% fraktīle)</i>		
	40	
Survetugevus (MPa) <i>Minimaalne (5% fraktsioon)</i>		
Stipris gniuzdant (MPa) <i>Minimalus (5 % frakcija)</i>		
Izturība spiedē (MPa) <i>Minimālais (5% fraktīle)</i>		
	15000	
Elastsusmoodul (MPa) <i>Minimaalne (5% fraktsioon)</i>		
Jungo modulis (MPa) <i>Minimalus (5 % frakcija)</i>		
Junga modulis (MPa) <i>Minimālais (5% fraktīle)</i>		
	2,0	
Kokkutõmbuvus (mm/m) <i>Pikaajaline kokkutõmbumine, kuiv - mērg</i>		
Susitraukimas (mm/m) <i>Ilgalaikis susitraukimas, sausas - drėgnas</i>		
Mitruma kustība (mm/m) <i>Ilgtermiņa izmaiņas, sauss - mitrs</i>		
Soojuspaismise koefitsient (1/K) Šiluminio plėtimosi koeficientas (1/K) Termiskās izplešanās koeficients (1/K)		1,0E-05
	1,0	
Niiskuspaisumine (mm/m) <i>õhu kāes kuivatatud - niiske</i>		
Plėtimasis dėl drėgmės (mm/m) <i>džiovinatas oru - drėgnas</i>		
Mitruma kustība (mm/m) <i>dabīgi žāvēts - mitrs</i>		

Soojusjuhtivus (W/(m K)) Šilumos laidumas (W/(m K)) Īpatnējā siltumvadītspēja (W/(m K))		0,56
	10,0	
Niiskussisaldus (M.-%) <i>maksimaalne vārtus tehasest väljastamisel</i>		
Drēgmēs kiekis (%) <i>maksimāli vērtē siunčiant iš gamyklos</i>		
Mitruma saturs (M.-%) <i>maksimālā vērtība nokraujot no ražošanas</i>		
	18,0	
Pindala tihedus (kg/m ²) <i>7 mm leht</i>		
Svoris (kg/m ²) <i>7 mm lakštas</i>		
Svars (kg/m ²) <i>7 mm loksne</i>		
Kūlmakindlus <i>vastavalt standardile EN 494</i> Atsparumas šalčiui <i>pagal EN 494</i> Sala izturība <i>saskaņā ar EN 494</i>		Vastab kategoriole A Atitinka A kategorijā Atbilstoši A kategorijai
Kuumakindlus Atsparumas karščiui Karstumizturība		Garanteeritud kuni -40 °C ja +80 °C Garantuojava nuo -40 °C iki +80 °C Garantēta līdz -40°C un +80°C
	4,0 10,0	
Niiskusesisaldus stabiilses olekus (M.-%) <i>20% suhtelise õhuniiskuse korral</i> <i>95% suhtelise õhuniiskuse korral</i>		
Drēgmēs kiekis pusiausvyroje (M.-%) <i>esant 20 % santykinei oro drėgmei</i> <i>esant 95 % santykinei oro drėgmei</i>		
Līdzsvara mitrums (M.-%) <i>pie 20% relatīvā gaisa mitruma</i> <i>pie 95% relatīvā gaisa mitruma</i>		
Valguskindlus Atsparumas saulēs poveikiui Gaismizturība		Vastab standardile ASTM G 155-13 Atitinka ASTM G 155-13 Atbilst ASTM G 155-13

Veeimamisvõime (M.-%)	<i>Keskmine väärtus</i>	18,0
Vandens jgeriamumas (M.-%)	<i>Vidutinė vertė</i>	
Ūdens uzsūktspēja (M.-%)	<i>Vidējā vērtība</i>	
Veeauru difusioon	<i>Auru difusioonjuhtivus, mērg (mg/m h Pa)</i> <i>Auru difusioonikindluse indekss</i> <i>Difusioonekvivalentne õhukihi paksus (m) (8 mm leht)</i>	0,00349 206 1,28
Vandens garų difuzija	<i>Garų difuzijos laidumas, drėgnas (mg/m h Pa)</i> <i>Garų difuzijos pasipriešinimo rodiklis</i> <i>Difuzijos ekvivalentinis oro sluoksnio storis (m) (8 mm lakštas)</i>	
Ūdens tvaika difūzija	<i>Tvaika difūzijas caurlaidība, mitrs (mg/m h Pa)</i> <i>Tvaika difūzijas pretestības indekss</i> <i>Difūzijas ekvivalentā gaisa slāņa biezums (m) (8 mm loksne)</i>	
Rahekindlus	<i>klass</i>	HW 4
Atsparumas krušai	<i>klase</i>	
Izturība pret krusu	<i>klase</i>	