

Montāžas instrukcija Swisspearl Permabase Zemapmetuma plāksne fasādēm



Saturs

Produkta apraksts	3
Sistēmas apraksts	5
Apakškonstrukcija un stiprinājumi	6
Stiprināšanas distances un plākšņu uzstādīšana	7
Horizontālais izvietojums un apšuvuma stūru stiprinājumi	9
Deformācijas šuve	10
Caurejošā detaļa	10
Cokols	11
Dzegas savienojums	12
Logu savienojums, vertikālais griezum	13
Logu savienojums, horizontālais griezum	14
Plāni ķieģeļi, dabīgie akmeņi un keramikas flīzes	15
Mehanizētā un manuālā apstrāde	16
Glabāšana	17
Fasādes mazgāšana	18

Produkta apraksts



Swisspearl Permabase ir no portlandcements, minerālpildvielas un stikla šķiedras sieta izgatavota būvniecības plāksne ar īpaši cietu un izturīgu virsmu. Plāksnes malas ir plānākas garajās pusēs un nostiprinātas ar filca lenti, izmantojot EdgeTech tehnoloģiju. Ar Edge Tech malu palīdzību stiprinājumus var izvietot tuvāk plāksnes malām bez lūzuma riska. Swisspearl Permabase plāksne novērš pelējuma veidošanos. Pēc uzbūves vienotā plāksnes struktūra ir blīva, plāksne ir viegli sagriežama un apstrādājama pēc izvēles. Pateicoties plāksnes unikālajam veidojumam, griezuma virsmai nav nepieciešama apstrāde. Pateicoties līdzenajai virsmai, plāksne ir viegli apstrādājama, un tai nav izvirzītu asu malu. Swisspearl Permabase ir noturīga pret triecieniem un īpaši ilgnoturīga izmantošanā. Tai ir laba izmēru noturība, kā arī lieces, spiedes un stiepes izturība. Swisspearl Permabase plāksnei ir īpaši laba noturība pret mitrumu, tā ūdens ietekmē nepūst, nedrūp un neuzbriest.

Izmantošanas veidi:

- Fasādes
- Sienas
- Mitras vietas
- Jumti
- Cokoli
- Plāksne zem dekoratīvā akmens

Ventilējamā fasāde ir droša izvēle. Jaunākās RIL 107-2012 norādes (Somijas būvinženieru asociācijas norādes) koka konstrukciju būvju apdarei iesaka veidot ventilējamu fasādi, kurai ir ventilācijas sprauga starp siltumizolāciju un apdarīto virsmu. Pateicoties pietiekamai ventilācijai, izolācijas materiāls ir pietiekami sauss pat tad, ja mitrums sasniedz izolāciju.

Tehniskie dati:

Izmēri	900x1800x12,5 mm*
Produktu apstiprinājumi	CE
Svars	14,7 kg/m ²
Blīvums	1150 kg/m ³
Maks. izmantošanas temperatūra	105 °C
Elastības modulis	GPa >0,67
Lieces stiprība	> 6,9 MPa
Izplešanās mitruma ietekmē	0,5 mm/m
Krāsa	pelēks
Maks. apakškonstrukcijas distance	k600, k300 stūri
Skrūvju caurraušanas izturība skrūvēm pie galvas diametra +/- 12mm	> 667 N
Skrūvju caurraušanas noturība skrūvēm lentās pie galvas diametra +/- 8mm	>400N
Iespiedumu izturība @1,3 mm	15,5 MPa
Ūdens absorbcija	< 8 % (24h)
Lineārās izmaiņas vs. mitruma svārstības	< 0,07 %
Noturība pret sasaišanu un atkušanu	100 cikli
Vēja slodze @k400 vertikālā virzienā	195 kg/m ²
Siltuma vadītspēja (U-vērtība)	15,3 W/m ² ·K
Siltuma vadītspēja (K-vērtība)	0,196 W/m·K
Siltumizturība (Rsi-vērtība)	0,064 W/m ² ·K
Lieces rādiuss	1,5 m
Lūzuma stiprība	>1,7 MPa
Noturība pret baktērijām	0 = nav izaugsmes
Noturība pret sēnītēm	0 = nav izaugsmes

* Standarta izmērs

Pēc pasūtījuma ir pieejami arī šādi izmēri:

900 x 2600 x 12,5 mm,

1200 x 2000 x 12,5 mm

Piederumi

Swisspearl Permabase skrūves

Nerūsējošā tērauda skrūve koka konstrukcijām

- AISI 304 4,8x32 mm
- 1000 gab./kārbā



Nerūsējošā tērauda skrūve tērauda konstrukcijām

- AISI 304 4,2x32 mm
- AISI 410 4,2x32 mm
- 1000 gab./kārbā



Nerūsējošā tērauda skrūve koka alumīnija konstrukcijām

- AISI 304 4,2x32 mm
- 1000 gab./kārbā



Swisspearl Permabase skrūves lentās

Vītņes skrūve koka konstrukcijām

- AISI 410 – C4 4,2 x 32mm
- nerūsējošā tērauda
- 1000 gab./kārbā



Vītņes skrūve tērauda konstrukcijām

- AISI 410 – C4 4,2 x 25mm
- nerūsējošā tērauda
- 1000 gab./kārbā




Skrūvju patēriņš apm. 18 gab./m². Apmetums un siets saskaņā ar apmetuma sistēmas piegādātāja norādījumiem. Plākšņu apdarei ar apmetumu var tikt izmantotas dažādu ražotāju apmetumu sistēmas

Glabāšana



Swisspearl plāksnes ir jāglabā horizontāli sausā vietā. Iepakojuma plēve ir paredzēta tikai aizsardzībai transportēšanas laikā. Plāksnēm glabāšanas laikā jābūt pasargātām no nokrišņiem un mitruma uzglabājot tās zem jumta vai tenta paredzot labu ventilāciju. Nedrīkst izmantot mitras plāksnes! Glabāšanas pamatnei ir jābūt līdzenai un ar pietiekamu nestspēju, lai krāvuma svars būtu līdzsvarots.

Sistēmas apraksts



- | | |
|---|--|
| <p>① Sienas konstrukcija</p> <ul style="list-style-type: none"> • piemēram, apmetums, koks, akmens vai būvniecības plāksne <p>② Horizontālā konstrukcija un siltumizolācija</p> <ul style="list-style-type: none"> • koka vai metāla konstrukcija, nostiprināta saskaņā ar konstrukcijas projektētāja instrukcijām • siltumizolācija saskaņā ar konstrukcijas projektētāja instrukcijām <p>③ Pretvēja izolācijas plāksne</p> <ul style="list-style-type: none"> • saskaņā ar konstrukcijas projektētāja prasībām piemēram Windstopper -pretvēja izolācijas plāksne <p>④ Vertikālā apakškonstrukcija</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koka vai metāla apakškonstrukcija distance k600, stūros k300, ventilācijas gaisa šķirkārta ≥ 30 mm. Izmantojot metāla apakškonstrukciju, amortizācijas lente uz profila | <p>⑤ Plāksne</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swisspearl Permabase 12,5 mm <p>⑥ Savienojumu izlīdzināšana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vienmēr ieteicama darbība. Savienojumu siets atbilstoši apmetuma ražotāja instrukcijām. <p>⑦ Armējošā java</p> <p>⑧ Stikla šķiedras siets ar aizsardzību pret sārmiem</p> <p>⑨ Gala apdare</p> |
|---|--|

Apakškonstrukcija un stiprinājumi

Plāksnes apakškonstrukcija var būt koka vai metāla karkasa konstrukcija. Stiprinājumi pie vecām konstrukcijām saskaņā ar konstrukcijas projektētāja paredzēto. Vecās sienu konstrukcijās var veikt pielāgojumus atbilstoši apakškonstrukcijai.

Profilēm jābūt vismaz 30*70 mm. Vertikālās apakškonstrukcijas vispārējais sadalījums ir k600, konstrukcijas malu zonās k300 lielās vēja slodzes dēļ. Arī mehāniskai slodzei pakļautajās zonās ir jāizmanto k300 apakškonstrukciju distances (piemēram, līdz 1.5 metru augstumam no zemes līmeņa). Pie augstuma, kas lielāks par 8m, 2m attālumā no ēku ārējiem stūriem un pie dzegām apakškonstrukcijas distancei arī ir jābūt k300 lielās vēja slodzes dēļ. Piekrastes zonās un vairāk nekā 20 metrus augstām ēkām apakškonstrukciju un stiprinājumu aprēķins veicams īpaši uzmanīgi, ņemot vērā vēja slodzes prasības. (skatiet tabulu lapas lejas daļā).

Plākšņu vertikālie un horizontālie savienojumi ir vienmēr stingri jānostiprina. Vertikālo profilu savienojuma punkti nedrīkst atrasties tajā pašā punktā, kur blakus esošajiem vertikālajiem savienojumiem ir savstarpēji jāpārklājas par 1/2 profila (izņemot deformācijas šuves). Vertikālās konstrukcijas un horizontālo savienojumu papildu atbalstam ir jānodrošina fasādes ventilācija no cokola līdz dzegai. Fasādes ventilācijas atveres - piemēram logi, durvis, jebkādi horizontāli būves elementi kas pārtrauc fasādes ventilācijas šķirkārtu - šajās zonās ir jānodrošina >20 mm gaisa sprauga starp fasādes plāksni un pieguļošo elementu ventilācijas ieplūdes un izplūdes kanālam.

Stiprināšana pie apakškonstrukcijas

Plāksnes ir jāuzstāda savstarpēji cieši kopā (nepiemērojot spēku) un pret apakškonstrukciju tā, lai plākšņu virsmas gludā puse būtu vērsta pret ventilācijas gaisa šķirkārtu. Atstājot šuves 5mm starp plāksnes malām un tāpat arī 2mm nesakritību plaknē var izraisīt papildu darbu apmetuma izstrādes posmā.

Ieteicamā ventilācijas gaisa šķirkārta ≥ 30 mm. Distancēm starp apakškonstrukcijas elementiem jābūt vismaz k600. Plākšņu gala savienojumu pārklājumam jābūt ≥ 300 mm. Turklāt jānodrošina, lai stiprinājuma profilu pastāvīgās un mainīgās slodzes izraisītā novirze nepārsniegtu L/360. Sāciet plākšņu stiprināšanu no centra, virzoties uz galiem un malām. Stiprināšana vienmēr tiek veikta horizontāli, apakškonstrukcija vienmēr vertikāli. Izmantojot metāla profilus, cinkota tērauda profila minimālais biezums ir 1,2 mm. Temperatūras un mitruma izraisītajai apakškonstrukcijas kustībai ir jābūt zem 1 mm/m. Ja tiek izmantoti metāla profili, vertikālo profilu savienojumu punktus starp metāla profilu galiem ir jāatstāj > 5 mm atstatums. Ik pēc vismaz 16 metrus lieliem vienmērīgiem apšuvuma laukumiem ieteicams veidot deformācijas šuves.

Distanču tabula Permabase atsevišķajām skrūvēm


Attālums starp skrūvēm	Noturība pret vēja slodzi [kN/m ²]						
	Apakškonstrukcijas attālums						
		k200	k300	k400	k450	k500	k600
	k200	3,81	2,54	1,91	1,51	1,23	0,85
	k250	3,04	2,03	1,52	1,35	-	-
	k300	2,54	1,69	1,27	-	-	-

Distanču tabula Permabase skrūvēm lentās

Attālums starp skrūvēm	Noturība pret vēja slodzi [kN/m ²]						
	Apakškonstrukcijas attālums						
		k200	k300	k400	k450	k500	k600
	k100	4,57	3,04	1,94	1,53	1,24	0,86
	k150	3,04	2,03	1,52	1,35	1,21	0,86
	k200	2,28	1,52	1,14	1,01	0,91	-
	k250	1,82	1,21	0,91	0,81	-	-
	k300	1,52	1,01	0,76	-	-	-

Salīdzinot ar ārējās virsmas vietējās ietekmes vēja slodzēm (We, SFS-EN 1991-1-4), spiediena koeficients tiek noteikts saskaņā ar vietējo Cpe1 vērtību

Stiprināšanas distances un plākšņu uzstādīšana




Skrūvju caurmēra atstatums ir maks. 200 mm.
Skrūvju minimālais atstatums no malas ir >10 mm.
Plākšņu nostiprināšanai ir jāizmanto Permabase skrūves ar plakānu galvu.

Skrūvju virsmas

Skrūves virsma ir jāpievelk līdz plāksnes virsmas līmenim. Skrūves galvu nedrīkst atstāt izvirzītu vai iegrieztu plāksnes iekšpusē, lai nezaudētu skrūves stiepes stiprību. Nerūsošā tērauda skrūves galvai ir koniska forma > 11 mm. Plāksnei nav nepieciešama iepriekšēja urbšana.



- ① Swisspearl Permabase -plāksne 12,5 mm
- ② Apakškonstrukcija, apakšmala/augšmala
- ③ Profils $\geq 30 \times 70$ mm
- ④ Cembrit Windstopper - pretvēja izolācijas plāksne 4.5mm vai 9mm
- ⑤ Siltumizolācija
- ⑥ Apakškonstrukcija



Izmantojot tērauda un alumīnija profilus, starp profilu un plāksni nostiprināšanai jāizmanto 3 x 50 mm amortizācijas lente.

Skrūvju stiprinājums

Permabase plāksnes nav iepriekš jāurbj. Plāksne jānostiprina pie pamatnes ar nerūsējošā tērauda skrūvēm (4,2 x 32 mm). Skrūvēšana ir jāsāk no plāksnes vidus; pēc tam stiprinājumi jāpieskrūvē pie plāksnes galiem un malām. Nodrošiniet, lai plāksne tiktu uzstādīta stingri pie sienas. Skrūvju stiprinājuma intervāls ir $\leq 200/150$ mm. Skrūves atstatumam no plāksnes malas jābūt ≥ 10 mm. Skrūves jāieskrūvē tā, lai skrūves galva būtu vienā plaknē ar plāksnes virsmu.



Izliektas sienas

Plāksnēm pirms uzstādīšanas jābūt sausām. Mazi nelīdzenumi plāksnes virsmā, ko izraisījis piemēram pamatnes plaknes nevienmērīgums nevājina plāksnes struktūru. Ja apakškonstrukcijas struktūra ir izveidota izliektā formā, ieteicams izmantot papildu profilus un atbalsta profilus ar mazu rādiusu. Atstatumam starp apakškonstrukciju un papildu profiliem ir jābūt izliektā formā ar maksimumu k200. Permabase plāksnes var saliekt līdz 1,5 metru lieces rādiusam.


Apmetuma līstes

Uzstādot Permabase plāksnes ir uzstādāmi sekojoši profili:

1. Ventilācijas profils / L-veida formas pret kukaiņiem
2. Gala profils plākšņu galiem un savienojumiem ar citiem materiāliem (vertikāli).
3. Augšējais nobeiguma profils zem ūdens notekām un dzegu līstēm kā zibensnovedējs.


Plākšņu savienojumi

Plākšņu savienojumus būtu labi uzmanīgi izlīdzināt tūlīt pēc plākšņu uzstādīšanas tā, lai aizpildītu visas plākšņu atstarpes un slīpās malas. Ja mala nav slīpa, uzklājiet visā savienojuma garumā 150 mm platu un 1,5 mm biezu izlīdzinātāja kārtu. Pēc tam, ja nepieciešams (atbilstoši apmetuma sistēmas ražotāja ieteikumiem), visi savienojumi nekavējoties jāpārklāj ar >100 mm platu sietveida savienojumu lenti, to stingri iespiežot pildvielā un ļaujot nožūt. Pildvielu izlīdziniet arī uz stūriem, līstēm un citiem papildpiederumiem. Pārklājiet ar pildvielu arī skrūvju virsmas.



Plāna apmetums un armējošais siets

Ja apmetums tiek klāts tieši uz Permabase plāksnes, dubultslāņa apmetuma gadījumā viscaur izmantojams armējošais siets. Lie iegūtu papildinformāciju par citām ar apmetumu un apmetuma sistēmu saistītajām prasībām, sazinieties ar apmetuma ražotāju. Plāksnes var tikt uzstādītas vismaz 12 mēnešus pirms plānotajiem apmetuma darbiem. Plākšņu virsmām pirms apmetuma izstrādes sākuma ir jābūt sausām, tīrām un bez putekļiem.




Horizontālais izvietojums un apšuvuma stūru stiprinājumi

Plākšņu izvietojums atbilstoši plākšņu izmēriem (900 x 1800 mm). Atļauti horizontālie nepārtrauktie plākšņu savienojumi. No vertikāliem plākšņu savienojumiem ir jāizvairās (piemēram, klājumiem ir obligāti 600 mm pārklājumi). Nav jāsavieno četri plāksnes stūru punkti.



Stūru pastiprinājumi un diagonālie režģi visām vietām, kur iespējama plaisāšana, piemēram, izvirzītām struktūrām, atvērtiem stūriem pie logiem un durvīm, vispārīgi rievās un āra stūros. Iekšējos stūros būtu labi izveidot deformācijas šuves.

① Stūra pastiprinājums, ja loga sānu malā ir paneļi

② Stūra pastiprinājums



Atvērums augšpusē jānostiprina kā attēlā



= Pastiprinājuma siets, stikla šķiedras siets ar aizsardzību pret sārmēm



= Stūra pastiprinājums




= Vertikālā apakškonstrukcija

Deformācijas šuve

Āra apstākļos deformācijas šuves tiek izveidotas saskaņā ar apmetuma un sistēmas ražotāja instrukcijām. Plākšņu deformācijas šuves ir jāizveido vismaz šādos gadījumos:


- ja atbalsta rāmī vai apakškonstrukcijā šajā vietā ir konstrukcijas deformācijas šuves (nogrieziņi arī savienojuma aizmugurējo daļu, ja nepieciešams perpendikulārs šķērsojums);
- ja plāksne ir savienota ar citu materiālu
- ja rodas atbalsta konstrukcijas materiāla izmaiņas
- konstrukcijas vai struktūras izmaiņu punktos
- lielos laukumos vismaz ik pēc 16 metriem Rūkošos savienojumos novietojiet logu un durvju stūros vai ievērojiet projektētāja norādījumus. Deformācijas šuvi nedrīkst aizpildīt ar javu vai citu neelastīgu vielu.



Caurejošā detaļa


Smagiem stiprinājumiem ir jāizveido atsevišķa stiprinājuma pamatne.

- 1 **Nerūsošā tērauda stiprinājums (piemēram, kā reklāmas stendam vai gaismeklim)**
- 2 **Elastīgā masa**




Cokols

- ① Sienas konstrukcija
- ② Siltumizolācija
- ③ Horizontāls atbalsta profils
- ④ WINDSTOPPER - pretvēja izolācijas plāksne
- ⑤ Gaisa sprauga min. ≥ 30 mm / vertikālais profils Swisspearl
- ⑥ PERMABASE 12,5 mm
- ⑦ Krusteniska armējošā java un stikla šķiedras siets ar aizsardzību pret sārmiem
- ⑧ Grunts un apmetums
- ⑨ Perforēts ventilācijas profils



Dzegas savienojums






Logu savienojums vertikālais griezums

- 1 Sākuma profils
- 2 Ventilācijas profils Uztādīšana kopā ar plāksnes montāžu
- 3 Stūra plāksne
- 4 Palodze
- 5 Augšas profils Uztādīšana kopā ar plāksnes montāžu


Loga ailes sānu savienojums ar palodzi - palodzes uzlocītās malas augstumam ir jābūt vismaz 20mm, un jāatrodas zem vismaz 12mm iekšpusē ailes sānu apdares plaknei novēršot iespēju, ka ūdens nokļūst uz sienas konstrukciju. Ja ailes sānu apdare veikta ar Permabase plāksni un apmetumu, tādā gadījumā palodzes uzlocītajai daļai jāatrodas zem Permabase plāksnes ar kuru veikta ailes sānu apdare.

Remontējama konstrukcija Veca konstrukcija




Logu savienojums, horizontālais griezums

- ① Ventilācijas
profils = apakšas
profils
- ② Ailes augšas apdare
- ③ Stūra plāksne



Atloks vai fiksācija:

- ① Pielīmējama nodaloša
sloksne pie tīkla
- ② Swisspearl Permabase
- ③ Stūra pastiprinājums



Plāni ķieģeļi, dabīgie akmeņi un keramikas flīzes


Konstrukcija:

- tiešā ventilācija, vertikālie profili k400
- Permabase plāksne
- savienojumu izlīdzināšana
- tīkla java un stikla šķiedras siets ar aizsardzību pret sārmiem
- pret salu noturīga plākšņu stiprinājuma java
- plāni ķieģeļi, dabīgie akmeņi vai keramikas flīzes.

Flīžu vai keramikas plākšņu apšuvums ir jāpielīmē ar tam paredzētu līmi, kas ir noturīga pret sasalšanu un piemērota betona virsmai.

Nostiprināšanas darbu un žūšanas laikā temperatūra nedrīkst būt zem nulles.

Uzmanību! Apšuvuma maksimālā slodze (iekļaujot stiprinājuma līmvielu) nedrīkst pārsniegt 40 kg/m² vertikālajam profilam k 400 mm. Lielākais atļautais flīžu izmērs ir 40 x 60 cm.



Mehanizētā un manuālā apstrāde

Drošība

Drošības pasākumi ir jāveic tādā pašā veidā kā citiem būvniecības materiāliem un jāievēro vietējie likumi un noteikumi. Swisspearl plākšņu uzstādīšanai nav īpašu noteikumu par uzstādīšanas veidu un izmantotajiem instrumentiem. Tomēr zāģējot un urbjot rodas putekļi, tāpēc ir jādomā par atbilstošu aizsardzību. Putekļi no šķiedru cementa plāksnēm ir minerālu putekļi, un to ilgstoša iedarbība var izraisīt plaušu slimības.

Zāģēšana un griešana

Zāģējot pēc izmēriem, var izmantot, piemēram, parasto rokas ripzāģi. Izmantojot ātrgaitas instrumentus, jāno drošina putekļu nosūkšana. Visas Swisspearl plāksnes var zāģēt ar ripzāģi vai figūr zāģi, kuram ir asmens ar dimanta pārklājumu. Uzmanību! Zāģējot plāksnes ar rokas ierīcēm, plāksnes aizmugurējai daļai jābūt pavērstai uz augšu.


Zāģripas rotācijas ātrumam ir jābūt 4800-1 in be t zāģēšanas dziļumam 10 - 15 mm plāksnes apakšpusē.

Swisspearl Permabase plāksni var griezt/sagriezt kā ģipša plāksnes. Vispirms virsmu apstrādā, iegriežot vieglu, pārtrauktu līniju, pēc tam nogriež liecot. Visbeidzot



Caurgriezumi

Caurgriezumi ir iestrādājami ar figūr zāģi vai kroņurbi ar karbīda asmeņiem. Iestrādātā urbuma diametram ir par 10 mm jāpārsniedz caurejošā elementa diametrs. Noblīvējiet iestrādātās atveres malas ar hermētiķi vai piemērotu blīvi.



Rokas instrumenti

Dirbant rankinieais darbo jrankiaais nesusidaro kenksmingo dulkiu kiekio. Jie paprastai naudojami nedideliems darbams, kur pjovimo pasekmės nedidelės.



Lēnas darbības elektroierīces


Izmantojot lēnas darbības elektroierīces, parasti veidojas daudz putekļu un skaidu. Zāģēšanas kvalitāte ir atkarīga no izmantotās ierīces.

Ātras darbības elektroierīces

Izmantojot ripzāģi plākšņu malas kļūst asas un zāģēšanas procesā rodas daudz putekļu kas izplatās plašā zonā. Tāpēc ir jānodrošina piemērota putekļu nosūkšana un pēc nepieciešamības ir izmantojami individuālie aizsardzības līdzekļi.

Vispārēja norāde

Zāģēšanas un urbšanas radītie putekļi ir nekavējoties jānoslauka no plāksnes virsmas ar suku.



Glabāšana




Krāvu mu pārvie tošana ir jāveic ar autoiekrāvēju vai celtni, izmantojot pacelšanas troses un āķus.

Atsevišķu plākšņu ērtai pārvietošanai izmantojiet, pacelšanas rokturus. Plāksne tiek pacelta vertikāli pēc tam atbalstot uz nesēja pleca.

Plāksnes ir jānoceļ no augšas un viena no otras tieši vertikāli uz augšu, lai izvairītos no virsmas bojājumiem..

Atsevišķās plāksnes ir jāpārvieto vertikālā stāvoklī. Nepieļaujiet plākšņu stūru sabojāšanu.

Pirms uzstādīšanas plāksnēm ir klimatizējamas montāžas vidē pie apkārtējās vides temperatūras un mitrumalīdzināšanas un apmetuma produktus neizmantojiet temperatūrā zem + 5°C.



Fasādes mazgāšana

Ikgadējā pārbaude

Parasti Cembrit fasādes apšuvumam nav nepieciešama apkope, lai uzturētu tā ilgnoturību, īpašības un darbību. Tomēr vides ietekme var iespaidot fasādes apšuvuma ārējo izskatu. Tāpēc ieteicams katru gadu pārbaudīt ventilācijas atveres, savienojumus un stiprinājumus. Iespējamo bojājumu atrašana un novēršana nodrošinās fasādes apšuvuma ilgnoturību.

Vides ietekme

Laikapstākļi un apkārtējie zaļie augi var ietekmēt fasādes apšuvuma ārējo izskatu. Gan piesārņojums un putekļi, gan arī koku krūmu un puķu lapas ietekmē fasādi. Cembrit fasādes produkti ir izgatavoti no ūdensizturīgām izejvielām, un uz tiem neveidojas aļģes, puve vai sausā puve.

Mazgāšana

Apmestas vai krāsotas virsmas tīrīšanā ir jāievēro apmetuma sistēmas ražotāja instrukcijas. Pirms istās mazgāšanas sākuma ieteicams pārbaudīt izvēlēto mazgāšanas metodi mazākā laukumā, lai pārlicinātos

Mazgāšana ar spiedienu

Brīdinājums! Mazgāšana ar spiedienu ir pārāk spēcīga fasādes apšuvumam. Spiediena mazgātāja pārmērīga vai nepareiza izmantošana var sabojāt virsmu. Tāpēc nav ieteicams izmantot mazgāšanu ar spiedienu.



Swisspearl Suomi Oy

P.O. Box 46
Mineraalintie 1
08681 Lohja
+358 19 287 61
info@fi.swisspearl.com

[swisspearl.com](https://www.swisspearl.com)