


SWISSPEARL

Huoltokirja

Swisspearl Balcony



Valmistaja

Swisspearl Group AG
Eternitstrasse 3
CH-8865 Niederurnen

Toimittaja

Swisspearl Suomi Oy
Mineraalintie 1
FI-08680 Lohja

Tämä huoltokirja on tarkoitettu Swisspearl Balcony - kaidelevyille.

Käyttösovellukset

Kaidelevytykset, molemmin puolin avonaiset seinäkkeet/rakenteet.

Kunnossapitotiedot

Tuotteen elinkaarioletus >30 vuotta. Ei vaadi erityistä kunnossapitoa.

Kunnossapito-ohjeet

Tavallisesti kuitusementtiverhoilu ei vaadi suurempaa hoitoa sen kestävyys, ominaisuuksien ja toiminnan ylläpitämiseksi. Normaalisti puhdistusta ei tarvita, sillä sade huuhtelee pölyn, ympäristön liat jne. säännöllisesti pois. Ympäristövaikutukset saattavat kuitenkin vaikuttaa levytyksen ulkonäköön. Siksi on suositeltavaa tarkistaa säännöllisesti levytyksen kunto mukaan lukien liitokset ja kiinnitykset. Jos levyjen pinta on päässyt likaantumaan, pese julkisivu kylmällä tai haalealla vedellä. Mahdollisten vaurioiden nopea paikallistaminen ja korjaaminen turvaa kuitusementtiverhoilulle pitkän kestoajan. Jos levy menee mekaanisesti rikki, esim. iskun takia, on rikkoutuneen levyn tilalle vaihdettava heti uusi levy.

Korjaukset

Levyn mennessä rikki mekaanisesti esim. iskun takia, on parasta vaihtaa rikkoutuneen tilalle heti uusi levy. Kiinnitystarvikkeet on oltava Swisspearl Suomi Oy:n asennusohjeiden mukaiset. Ruuvit tai nitit ruostumatonta terästä tai alumiinirankajärjestelmässä alumiininiitit.

Vuositarkastus

Kuitusementtiverhoilun tarkastus kannattaa tehdä säännöllisesti. Jos vaurioita havaitaan, ne pitäisi korjata mahdollisimman pian, jolloin verhoilu pysyy siistinä ja käyttöikä pitkänä.

Levytyksen puhdistaminen

Levyt voidaan pestä kylmällä / haalealla vedellä ja tarvittaessa voidaan lisätä laimeaa yleispesuainetta (kotitalouskäyttöön tarkoitettua pesuainetta, Ph <10), jossa ei ole liuotainaineita. Älä käytä hankaavia- tai lasipuhdistusaineita. Levytystä ei saa pestä suorassa auringonvalossa emäksisillä tai happamilla puhdistusaineilla, sillä pesuaine voi aiheuttaa pysyviä tahroja. Aloita pesu alhaalta ylöspäin ja hyvin rajatuilla alueilla. Huuhdo runsaalla vedellä kunnes levy on täysin puhdas. Ennen varsinaisen pesun aloittamista on suositeltavaa testata valittua pesumenetelmää pienemmälle alueelle tarkoituksenmukaisuuden varmistamiseksi.

Sienet, sammaleet yms.

Poista levät/sienet 5 %:n vetyperoksidiliuoksella (H₂O₂), jotta kaikki kasvusto ja itiöt poistuvat.

Hoito- ja huoltotarvikkeet

Ei erityistä



Swisspearl Suomi Oy

P.O. Box 46
Mineraalintie 1 08681
Lohja
Finland
+358 19 287 61
info@fi.swisspearl.com

swisspearl.com