

Swisspearl Westerland

Skifertag

Swisspearl-koncernen har fremstillet og udviklet fibercementprodukter, herunder skifer, i over 90 år. Skiferpladerne fra Swisspearl er lette og giver en markant æstetik, der er ideel til både tag og facade. Pladerne er nemme at håndtere og montere, hvilket gør dem ideelle til alle typer projekter.

Swisspearl er stolte af at fremstille fibercementplader, der opnår de højeste godkendelser fra lokale, nationale og internationale myndigheder inden for produktkvalitet og bæredygtighed. Swisspearl Westerland-skifer er CE-mærket og er fremstillet i overensstemmelse med kravene i den europæiske standard EN 492.



600 mm

300 mm

De har opnået klasse B, den højeste klasse, for strukturel stabilitet i henhold til EN 492.

Pladerne fremstilles af Portland cement sammen med en asbestfri formulering af blandede syntetiske fibre og cellulosefibre af høj kvalitet. Pladerne pigmenteres under produktionen og komprimeres helt. De har en halvmattet, akrylfarvet belægning af høj kvalitet på forsiden og kanterne, og et tonet eller transparent højtydende bindemiddel på bagsiden. Swisspearl Skifer suppleres med et bredt udvalg af tilbehør til fibercement.

Swisspearl Skifer fremstilles i overensstemmelse med et ISO 9001-kvalitetssikringssystem. Derudover overholder vores produktionsanlæg kravene i ISO 14001. Swisspearl Skifer fremstilles i overensstemmelse med kravene i ISO 14001. Miljøvaredeklarationsnummer EPD-CEM-20160113-IAD1-EN.

SWISSPEARL WESTERLAND

Swisspearl Westerland-skiferen er rektangulær med en struktureret overflade og knækkede kanter. Pladerne er forsynet med en halvmat akrylbelægning i farverne blå-sort eller skifergrå. Swisspearl Westerland-plader er lette, forborede samt nemme at håndtere og montere.

www.swisspearl.com

Besøg [swisspearl.com](http://www.swisspearl.com) for kontaktoplysninger og yderligere oplysninger.

Swisspearl Westerland

Dimensioner		
Bredde	mm	300
Længde	mm	600
Tykkelse	mm	4,0
Fysiske karakteristika		
Densitet, tør (EN 492)	kg/m ³	1820
Vægt	kg/stk.	1,31
Mekaniske egenskaber		
Klasse (EN 492)		B
Bøjningsmoment min. (EN 492)	Nm/m	50
Termiske egenskaber		
Varmeudvidelseskoeficient	mm/m °C	0,008
Tolerancer		
Tykkelse	mm	+1/-0,4
Længde	mm	±3,0
Bredde	mm	±3,0
Øvrige egenskaber		
Brandklasse (EN 13501)		A2,S1-d0
Brandklasse		B _{roof}
Minimumsafstand		25
Installeret vægt	kg/m ²	20,4