

**Swisspearl Nederland B.V.**

Vonderweg 7, 7468DC, ENTER (NL)

SWISSPEARL**Contact****Mail:** info@nl.swisspearl.com**Tel:** 0854890710**Website:** www.swisspearl.com/nl-nl**Adres:**
Vonderweg 7
7468DC, ENTER**Swisspearl, Cemfort B65, profiel P76**

v101, 2025-08-14

Fabrikant	Swisspearl.
Type	Cemfort B65, profiel P76.
Beoogd gebruik	dak- en gevelafwerking.
NT.	
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse)	A1.
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse)	A2-s1, d0. (ongecoat)
Waterdichtheid	geen druppels.
Buigtreksterkte, breukbelasting (klasse)	1.
Buigtreksterkte, breukbelasting (N/m)	5,07.
Buigtreksterkte, buigmoment (klasse)	X.
Buigtreksterkte, buigmoment (Nm/m)	81.
Duurzaamheid, bestandheid tegen warm water	RL $\geq$ 0,70.
Duurzaamheid, bestandheid tegen nat worden/drogen	RL $\geq$ 0,70.
Duurzaamheid, bestandheid tegen vorst/dooi	RL $\geq$ 0,70.
Duurzaamheid, bestandheid tegen warmte/regen	voldoet.
.....	
Nominale dikte (d) (mm)	6,5.
Breedte (mm)	1095.
Breedte (mm)	
Lengte (mm)	1.220.
Lengte (mm)	1.525.
Lengte (mm)	1.600.
Lengte (mm)	1.830.
Lengte (mm)	2.135.
Lengte (mm)	2.440.
Lengte (mm)	2.750.
Lengte (mm)	3.050.



Lengte (mm)	
Toplaag	gekleurd op basis van acrylaten.
Kleur	rood bruin.
Kleur	zwart.
Kleur	tegel rood.
Kleur	donker bruin.
Kleur	pastel grijs.
Kleur	spaans rood.
Kleur	donker grijs.
Kleur	natuurlijk grijs.
Kleur	
.....	