

**Swisspearl Nederland B.V.**

Vonderweg 7, 7468DC, ENTER (NL)

SWISSPEARL**Contact****Mail:** info@nl.swisspearl.com**Tel:** 0854890710**Website:** www.swisspearl.com/nl-nl**Adres:**
Vonderweg 7
7468DC, ENTER**Swisspearl, Cetris Basis**

v101, 2025-05-22

Fabrikant	Swisspearl.
Type	Cetris Basis.
Beoogd gebruik	samengestelde constructies.
Samenstelling: houtsnippers, cement, vulstoffen en water.	
Treksterkte (ft) (N/mm ²)	≥0,63.
Buigsterkte (fm) (N/mm ²)	≥11,5.
Buigstijfheid (Em) (NEN-EN 310) (N/mm ²)	6.800.
Waterdampdoorlatendheid (μ)	52,8-69,2.
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse)	A2-s1,d0.
Luchtgeluidisolatie (R) (dB)	30-35.
Warmteweerstand (Rd) (m ² .K/W)	
.....	
Dikte (mm)	8.
Dikte (mm)	10.
Dikte (mm)	12.
Dikte (mm)	14.
Dikte (mm)	16.
Dikte (mm)	18.
Dikte (mm)	20.
Dikte (mm)	22.
Dikte (mm)	24.
Dikte (mm)	26.
Dikte (mm)	28.
Dikte (mm)	30.
Dikte (mm)	32.
Dikte (mm)	
Plaatbreedte (b) (mm)	1.250.



Plaatbreedte (b) (mm)	
Plaatlengte (l) (mm)	2.600.
Plaatlengte (l) (mm)	3.100
Plaatlengte (l) (mm)	
Kanten	recht.
Kanten	
Oppervlak	ongeschuurd.
Afwerking	
Kleur (RAL)	cement grijs.
.....	